

Technikai adatlap

1K ragasztók-és tömítőanyagok

Kontakt ragasztó

A WIKO kontakt termék egy többcélú kontakt ragasztó rugalmas száradási idővel és kiváló tapadással minden anyagon. A kontakt ragasztó alkalmazható bevont műanyagokon is. Megbízhatóan köti a legkülönbözőbb anyagokat, mint a karton, gumi szegélyű szalagok, hab, forgácslap, beton, kő és még sok más.

A WIKO kontakt összetett alkalmazhatósági lehetőséget nyújt az ortopédiai technológia területén (bőr, gumi, ipari krepp, PP,PE számára) Hőmérséklettűrés: - 40 °C-tól + 110 °C-ig, mivel a termék fenol és toluol mentes.

Alkalmazási területek:

Megbízhatóan köti össze a következő anyagokat: karton, gumi, parafa, filc, PVC, puha szivacsos anyagok, fa, fém, bőr stb.

Az ortopédiai technológia terén is széles körben lehet használni (bőr, gumi, ipari krepp, stb.)

Termék tulajdonságok:

- Flexibilis száradási idő
- Aromamentes és toluol mentes
- Hőmérséklettűrés. - 40°C-tól + 110° C-ig

Technikai adatok:

Alap:	PCR alapú kaucsuk (Polychloroprene)
Szín:	sárgás barna
Viszkozitás:	kb. 2.700 mPa.s
Bőrösödési idő:	5-30 perc
Kikeményedési idő:	24 óra
Felhasználási mennyiség:	250 -350 g/ml (a két oldalú ragasztáshoz)

Használati utasítás:

A ragasztó anyagot használat előtt jól fel kell keverni. A ragasztó anyag feldolgozási hőmérséklete: + 18 °Celsius felett legyen.

Hidegebb hőmérsékletű ragasztót először a szoba hőmérsékletre fel kell melegíteni, csak utána dolgozható fel.

Minden ragasztandó anyagot egy kicsit meg kell csiszolni, érdesíteni, köszörülni vagy reszelni, annak érdekében, hogy a darabok tökéletesen illeszkedhessenek egymáshoz, illetve, hogy egy filmréteget hozzanak létre. Ezért, a bőrösödési idő alatt 5-30 percen keresztül összenyomva kell tartani a ragasztandó darabokat. Ez az idő a ragasztóanyag vastagságától és a feldolgozási hőmérséklettől függ.

Összepréselés:

1 bar:	minimum 60 másodpercen keresztül összepréselni
1-5 bar:	az anyag keménységétől függ
5 bar:	minimum 15 másodpercig összenyomva tartani

Bőrösödési idő:

Az anyagkombinációtól függően 5-30 perc között. A feldolgozási hőmérsékletet lehet egy kicsit növelni infravörös lámpával, termikus aktiválással- mely a bőrösödési idő lerövidüléséhez vezet.

Tisztítás:

A munkaterületet, a szerszámokat egy erre speciálisan kifejlesztett tisztítóval letisztítani
- Wiko fém tisztító illetve Wiko műanyag tisztító

Tárolás és felhasználhatóság:

Az eredeti edényzetet jól lezárva kell tartani, száraz és hűvös helyen.
Tárolási hőmérséklet: + 10 °C + 25 °C között, direkt napfénytől védett helyen.
Az eredeti edényzetben, felnyitás nélkül 12 hónapig áll el.