

## Technikai adatlap

### **Anaerob termékek csavarrögzítő** **02K90 nagy szilárdságú kapilláris hatással rendelkezik**

A WIKO 02K90 csavarrögzítő egy univerzális rögzítő, mely nagy szilárdságú, mely véd a korrózió ellen is. Ideálisan alkalmas bármilyen csavar, támcavar, merevítő csavar, hajtómű darab tömítésére, rögzítésére, mely kitűnően ellenáll vibrációnak és ütéseknek. Szinte elmozdíthatatlan, vagy nagyon nehezen elmozdítható kötések hoz létre támcavaroknál, különböző csapágynál.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

50 ml flakon                      02K90.F50

#### **Termék tulajdonságok:**

- kiváló nagy szilárdsága
- elmozdíthatatlan kötések hoz létre
- bármilyen csavar, anya, menet, csapágy tömítésére és rögzítésére
- nagyon erős igénybevételű csavar, csapágy rögzítésére fejlesztették ki

#### **Fizikai tulajdonságok ( még folyékony állapotban):**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Kémiai besorolás:         | metakrilát, anaerob gyanta |
| Szín:                     | zöld / fluoreszkáló        |
| Viszkozitás:              | 10-20 mPas                 |
| Sűrűség:                  | 1,06 - 1,10 g/ml           |
| Max. menet méret:         | M 6                        |
| Gyulladás pont:           | > 100°C                    |
| Feldolgozási hőmérséklet: | optimális + 23°C           |
| Tárolás:                  | száraz és hűvös helyen     |
| Eltarthatóság:            | 12 hónap                   |

#### **Fizikai tulajdonságok ( már kikeményedett állapotban):**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Rögzülési idő:            | 20 perc                 |
| Funkciós rögzülés:        | 40 óra                  |
| Végleges kötési idő:      | 12-24 óra               |
| Leszakadási nyomaték:     | 35 Nm                   |
| További csavaró nyomaték: | 45 Nm                   |
| Hőmérséklettűrés:         | - 60°C – tól + 150°C ig |

A fenti mért adatok: csavar M10X20 8.8 minőségben – anya 0.8 d 24 órára

### **Kémiai állóképesség:**

Leszakadási nyomaték %-ban meghatározva a kémiai anyagokba merítés után:

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Víz / glükol 87°C-nál | 90%  |
| Motorolaj 125°C-nál   | 50 % |
| Benzin                | 90 % |
| Fékfolyadék           | 85 % |
| Etanol                | 80 % |
| Aceton                | 85 % |

### **Használati utasítás:**

A termék nem alkalmas fém- műanyag peremkötésekhez.

Csak fém menetekhez, kötésekhez lehet használni!

A ragasztani kívánt felületnek száraznak, por, zsír, olaj és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Ehhez használjon speciálisan kifejlesztett WIKO Ipari gyors tisztítót. Utána a hézagot a két darab között teljesen töltse ki a felülettömítővel, majd illessze össze a darabokat és teljesen zárja le. Ha nem elég jól zárta le, az szivárgásokhoz vezethet. A kikeményedési folyamat közben már ne mozgassa el /meg. Hagyja a terméket 24 órán át száradni.

Amennyiben passzív felületet vagy alacsony hőmérséklet áll a rendelkezésére, abban az esetben használja a speciálisan kifejlesztett WIKO Anaerob aktivátor terméket, mellyel gyorsabb kikeményedési idő érhető el. Az aktivátor használatánál 15%-al csökken a szilárdság. Használat előtt kérem olvassa át a biztonsági adatlapot tanácsért.